

Water-Based Bonding Adhesive Adesivo a contatto a base acquosa

1. Descrizione

Il Water-Based Bonding Adhesive è un adesivo a contatto a base acquosa, studiato per incollare le membrane EPDM RubberGard a superfici in legno, metallo, muratura ed altri substrati accettabili.

2. Preparazione

La superficie su cui verrà applicato deve essere pulita, asciutta e senza materiali incoerenti, olii, grassi ed altri contaminanti. La superficie da trattare della membrana EPDM deve essere pulita con una spazzola o con uno straccio pulito. Mescolare accuratamente prima e durante l'uso, fino ad ottenere una completa miscelazione, senza sedimenti sul fondo né striature nella massa. Se è stato esposto a temperature inferiori a 15° C per un lungo periodo, riportarlo a temperatura ambiente prima dell'uso.

3. Applicazione

Non deve essere applicato a temperature inferiori a 5° C. Non applicare il prodotto se c'è la possibilità di gelate nelle 48 ore dopo l'applicazione. Applicare sulle superfici da far aderire uno strato uniforme e liscio di adesivo, usando rulli resistenti al solvente o un apparecchio per la spruzzatura di adesivi. Evitare grumi e ristagni di adesivo. Consentire all'adesivo di asciugarsi fino a che non diventa appiccicoso (il tempo dipende dalle condizioni ambientali) prima di accoppiare le superfici.

Controllare lo stato di asciugatura dell'adesivo con il test del tocco/scorrimento, come descritto nelle istruzioni di installazione. Inoltre, l'adesivo cambierà colore da grigio scuro a traslucido una volta asciutto.

4. Consumo

Non è ammessa la diluizione. L'adesivo deve essere applicato uniformemente alla membrana e al substrato. La resa dipende dalla regolarità della superficie e dal sistema di applicazione, variabile da 10 a 15 m² per gallone.

5. Caratteristiche

Tecniche		
■ Base		Miscela di lattice/neoprene
■ Colore		Grigio, appena applicato Scuro traslucido, quando è asciutto
■ Solidi (%)		50 (minimo)
■ Viscosità (cp)		15000
■ Peso specifico		1.03
■ Punto di infiammabilità (°C)		76.7

6. Confezioni – Conservazione – Durata a magazzino

Imballaggio: secchiello da 18,9 litri (5 galloni)

Conservazione: Tenere nel suo contenitore sigillato a temperature comprese fra 15° C e 25° C e lontano dalla luce solare diretta finché non verrà usato. Non lasciarlo congelare.

Durata a magazzino: 6 mesi se mantenuto nelle condizioni suddette. Verificare la data di produzione sulla confezione. La durata è minore se esposto a temperature più alte

7. Precauzioni

Solo per uso professionale. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Usare solo in zone ben ventilate. Far riferimento alla scheda di sicurezza. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il solvente consigliato per la pulizia è l'acqua (mentre è ancora fluido).